



DOKAPI MULTISUPERFICIES

código: 721

Imprimación multiadherente de base acuosa. Con pigmentos anticorrosivos, que actúa como puente de adherencia y/o preparación para pintar sobre todo tipo de superficies, como por ejemplo el hierro, zinc, aluminio, plomo, cobre, chapa galvanizada, plástico, PVC, madera, azulejo, cerámica, vidrio, yeso, escayola, etc....

Exenta de pigmentos tóxicos. Exterior e interior. Pintable con acabados al agua y al disolvente (esmalte sintéticos, poliuretanos, epoxi,...). Rápido secado. No amarillea.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- **Naturaleza:** Resinas especiales base acuosa
- **Acabado:** Semi-mate
- **Color:** Blanco
- **Densidad:** $1,47 \pm 0.05$ g/cc.
- **Contenido en sólidos:** 55 ± 2 %
- **Rendimiento aproximado:** $10 - 12$ m²/l con brocha y rodillo
- **Secado, 23°C 60% HR:** 30 - 40 minutos
- **Repintado:** Con pinturas base agua 4 - 6 horas
Con esmaltes sintéticos + 24 horas
Con poliuretanos, epoxi + 48 horas
La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado
- **Diluyente:** Agua.
- **Limpieza:** con agua antes de que se seque el producto.
- **Punto de inflamación:** No inflamable clasificado como M-1
- **Valor COV:** Valor límite de la UE para este producto (cat. G/A): 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 0.037 g/l.

USOS Y RECOMENDACIONES:

Como imprimación y protección TODO TERRENO anticorrosiva, que actúa como puente de adherencia para otros acabados.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Aplicar con brocha, rodillo y pistola, en capa abundante, sin trabajarlo demasiado sobre superficies secas y sin condensaciones. Limpiar los restos de aceite, suciedad y oxidación, evitando tratamientos que pueden dejar restos de carácter ácido. Eliminar las partes sueltas y mal adheridas. Si están bien adheridas, lijar ligeramente y desempolvar. Sobre metales ferrosos se efectuará un chorreado abrasivo sal, para eliminar la oxidación. En metales no ferrosos y PVC, limpiar con agua y detergente amoniacal y lijar muy suavemente. En aluminio limpiar adecuadamente. Sobre esmaltes sintéticos, eliminar la grasa con detergente, secar, lijar suavemente y desempolvar, después aplicar la imprimación TODO TERRENO. Sobre yeso y escayola, aplicar una mano y lijar a las 24 horas para después aplicar un acabado tipo laca en base agua o en base disolvente

La limpieza de las superficies es imprescindible para un correcto comportamiento del producto.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. No aplicar a temperaturas inferiores a 7 °C.

SISTEMAS DE APLICACION

Brocha	Diluir como máximo un 5%
Rodillo	Diluir como máximo un 5%
Pistola	Diluir entre un 10 - 20 %

PRESENTACIÓN:

Envases 0.750 L , 4 L

PRECAUCIONES:

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación, consultar la hoja de datos de seguridad del producto.

El contenido de la presente ficha técnica tiene un valor orientativo, reservándonos la facultad de realizar los cambios que consideremos oportunos. Debido a la variedad de factores que intervienen en la aplicación de nuestros productos, no podemos asumir ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos.

Fecha modificación 07-02-2011