

ROMPLAST RENOVACIÓN PRO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Enlucido listo al uso para alisar y renovar paredes de gotele plastificado.

Aplicación manual, rodillo y airless.

SOPORTES

- CEMENTOSOS
- YESO
- CEMENTO
- PINTURA PLÁSTICA NO ELÁSTICA
- GOTELE PLASTIFICADO
- YESO LAMINADO



ESPESOR MÁXIMO POR CAPA
3 mm

PROPIEDADES Y USOS

- FÁCIL DE ALISAR Y LIJAR.
- NO DESCUELGA.
- NO REPELA.
- EXCELENTE TRABAJABILIDAD.
- ACABADOS DE EXTRAORDINARIA FINURA.
- GRAN PODER DE CUBRICIÓN.
- ALISAR FONDOS CON RELIEVE Y CON GOTELE PLASTIFICADO.
- RENOVAR FONDOS VIEJOS Y REPARAR RAYAS, GOLPES Y MICROFISURAS.
- CLASIFICACIÓN (EN 16566): G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀

MODO DE EMPLEO

01. Material listo al uso. No diluir.
02. **APLICACIÓN MANUAL:** La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha o llana lisa (preferiblemente de canto redondo), poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo. Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha. Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y si no se observa ninguna imperfección, se procede a la aplicación de un fijador y posteriormente, al pintado.
03. **APLICACIÓN AIRLESS:** Debido a la naturaleza tixotrópica del producto y con la finalidad de hacer el material más fluido, es conveniente remover o batir el producto antes de su aplicación airless, con una batidora a bajas revoluciones. Aplicar el producto proyectándolo a una distancia entre 70 - 100 cm del soporte, con una boquilla preferiblemente de paso 5.29, 5.31 ó 6.29, 6.31. Recomendamos aplicar una o varias manos cruzadas en función de la irregularidad del soporte. Para conseguir una proyección uniforme de este producto recomendamos el empleo de una máquina airless tipo MARK V de la firma GRACO o similares. Cuando el material seca, se procede al lijado y si no se observa ninguna imperfección, se procede a la aplicación de un fijador y posteriormente, al pintado. También se puede alisar con la ayuda de una espátula ancha o llana mientras el producto está fresco.
04. **APLICACIÓN A RODILLO:** Debido a la naturaleza tixotrópica del producto y con la finalidad de hacer el material más fluido, es conveniente remover o batir el producto antes de su aplicación. La aplicación se realiza impregnando el rodillo abundantemente de producto y depositándolo sobre el soporte. Inmediatamente después de su aplicación, alisaremos suavemente con una paleta ancha o una llana lisa (preferiblemente de canto redondo). Finalmente, después del secado, se lija la superficie y si no se observa ninguna imperfección, se procede a la aplicación de un fijador y posteriormente, al pintado.

APLICACIÓN EN OBRA

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

ROMPLAST RENOVACIÓN PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	1.73± 0.07 g/ml
Espesor máximo por capa	3 mm
Granulometría máxima	50 µm
pH	8.0 - 9.0
Limpieza herramientas	Con agua
Dureza shore C	84

Tiempo de secado en profundidad en capa de 1 mm sobre soporte pintura (*)	4 - 5 H
Clasificación al fuego	A2 - s1 - d0
Contenido en sólidos	71 - 73 %
Adherencia por tracción directa (EN 1542)	≥ 2.0 MPa

RENDIMIENTO

kilogramos de pasta aplicados por m² en 1 mm de espesor

1.40 - 1.60

ADHERENCIAS

CEMENTO	PINTURA
> 5 kg/cm ²	> 3 kg/cm ²

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - Categoría i1

LÍMITE COV

140 g/l (2007) - 140 g/l (2010)

CONTENIDO COV

< 140 g/l máx.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenamiento máximo recomendado: 12 meses a partir de su fecha de fabricación, dentro de su envase original. Evitar temperaturas extremas.

PRIMEROS AUXILIOS-MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** aunque no presenta ningún riesgo específico, se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** en caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

ROMPLAST RENOVACIÓN PRO

OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura y humedad ambiental).
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Aconsejamos leer detenidamente el apartado **PREPARACIÓN DEL SOPORTE.**
- Emplear el producto dentro de su tiempo de almacenamiento. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- No aplicar sobre fondos no absorbentes.
- Admite acabados con todo tipo de revestimientos y con pinturas tradicionales al agua. Ante la duda aconsejamos la realización de un test sobre el enlucido, previo al pintado.
- No es recomendable la aplicación del producto sobre pinturas viejas que puedan desprenderse con la aplicación del enlucido.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.